

Dragon:

Im Bau:

1:35

"Cold War Crisis" BTR-80 im Fulda-Gap, 1988

Beitrag von „FloHero“ vom 11. November 2017, 18:15

Soooo.....es geht an die Grundfarbe..... 😄

Die größte Herausforderung bei der Sache.....das richtige Mischungsverhältnis dass es optimal **NICHT** deckt..... 😞

Ich habe dann freundlicherweise einen kleinen Tipp bekommen und schließlich 25% Russisch Grün mit 25% Klarlack und 50% Verdünner gemixt, alles wieder von Vallejo. Und es war die perfekte Mischung, es ist so gut verdünnt, dass es quasi gar nicht passieren kann, dass man die aufwändige Vorarbeit vollständig abdeckt.

Hier das Ergebnis nach dem vorsichtigen Auftrag der ersten Schicht:

[IMG_0083 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0084 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0085 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0086 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0087 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0088 \(1024x575\).jpg](#)

Wie zu erwarten, bekam das Grün durch das weiße Highlighten einen Gelbstich, es hat mich etwas geärgert, weil ich dachte, ich bekomme es nicht mehr weg, ohne zu viel von der Unterarbeit zu verdecken.

Zweite Schicht in unveränderter Mischung aufgetragen:

[IMG_0089 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0090 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0091 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0092 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0094 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0095 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0097 \(575x1024\).jpg](#)

Der Gelbstich war immer noch vorhanden und der Kontrast des Preshading war mir noch etwas zu stark.

Leider habe ich auch ein paar Staubpartikel mit einlackiert.

Wenn man in einem Pappkarton mit Zeitungspapier davor lackiert, dann ist das ja auch kein

Wunder, die denkbar ungünstigste Umgebung



Also Staubpartikel entfernt und die "Lackierkabine" mit einem feuchten Geschirrtuch ausgelegt um Staub und Sprühnebel zu binden.

Dann die dritte Schicht wieder genauso gemischt, allerdings ein paar Tropfen Schwarz dazu gegeben um die Farbe etwas abzdunkeln:

[IMG_0099 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0100 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0101 \(1024x575\).jpg](#) [IMG_0102 \(1024x575\).jpg](#)

[IMG_0103 \(1024x575\).jpg](#)

Jetzt finde ich es deutlich besser, die Konturen sind jetzt schön weich und nicht übertrieben dargestellt, wenn man bedenkt dass noch Washing und Filter, etc.

drauf kommt, dann bin ich damit durchaus zufrieden.

Gesprüht wurde unverändert mit der China-Gun, 0,3er Düse, ca. 1,6 bar.

Übrigens finde ich die Vallejo Produkte in den Tropfflaschen hervorragend um Mischungen zu machen, klasse Sache 👍

Lessons Learned fürs nächste Mal:

Vielleicht nicht mit reinem Weiß preshaden, sondern mit einem hellen Grau, das könnte den Gelbstich unterbinden.

Den Lackierbereich besser vorbereiten, um den Staubeinschluss zu verhindern.

Anstelle des Mattlacks, den ich untergemischt mindestens einen seidenmatten Lack nehmen, durch den Mattlack ist die

Lackoberfläche etwas "rau" geworden.

Da muss ich auch noch ein wenig mit Druck und Abstand und Verdünnung der Farbe experimentieren, da fehlt mir jetzt eben noch die Erfahrung mit dem Spraysen.

Somit haben wir das Lackieren beendet..... 🍷🤪🍷

Nächstes Mal geht es mit ersten Verwitterungen weiter..... 🚫

Bis dahin..... 🧑🏻👉

Grüße

Flo