

Zero Paints

Beitrag von „MarcelT4“ vom 9. Februar 2020, 18:03

Also nun muss ich mich auch mal dazu melden.

Ich hatte nur wenige Probleme mit der Grundierung von Zero Paints. Ich habe auch allerlei Lacke darauf gebrusht, ohne das da etwas war. Allerdings lasse ich die, wenn sie neu aufgemacht ist, ca. 1 halben Tag offen stehen. Danach ist die zwar etwas dicker, aber das geht noch durch die 0,4er Düse. Ansonsten verdünne ich die noch, allerdings nur mit 2K-Verdünnung von Mipa.